





*POWDERS
BEADS
POUDRES
BILLES*



SNF FLOERGER



TABLE OF CONTENTS

SOMMAIRE

CATIONIC POWDERS POUDRES CATIONIQUES

FLOPAM FO 4000 VHM	4
FLOPAM FO 4000 SSH	5
FLOPAM FO 4000 SH & SHU	7
FLOPAM CB	10
FLOPAM FO 4000	11
FLOPAM FO 8000	13
FLOPAM FO 4000 MPM	14
FLOPAM FO 4008	15
FLORET FO 4000 PGO & PGI	16
FLORET FO 4000 PG2 & PG3	17
FLOPAM FO 4000 AR	18
FLOPAM FO 3001	19
FLOBEADS KB 6 SH	20
FLOBEADS KB 6	21
FLOBEADS KB 6 PGI	22
FLOBEADS DB 45	23
FLOQUAT TS 45	24
FLOSTRENGTH RSB 4000	25
FLOSTRENGTH RSP 4000	26
FLOPAM FO 4000 PWG & SEP	27
FLOQUAT TS 45 PWG	28

AMPHOTERIC POWDERS POUDRES AMPHOTÈRES

FLOPAM FAM	30
FLOSTRENGTH RSB 4001	31

NON IONIC POWDERS POUDRES NON IONIQUES

FLOPAM FA 920	33
FLOBEADS AB 005 V	34
FLOPAM AH 912	35

ANIONIC POWDERS POUDRES ANIONIQUES

FLOPAM AN 900 VHM & VHMU	37
FLOPAM AN 900 SH & SHU	38
FLOPAM AN 900 SD	40
FLOPAM AN 900 SHD	41
FLOPAM AN 900	42
FLOPAM AN 900 HD	43
FLOPAM AN 900 MPM & MPMU	44
FLOPAM AN 900 BPM	45
FLOPAM AN 900 VLM	46
FLORET AN 900 PGO	47
FLORET AN 900 PGI	48
FLORET AN 900 PG2	49
FLOBEADS AB	50
FLOSTRENGTH RSB	51
FLOSTRENGTH RSP 9000	52
FLOPAM PWG & SEP	53


MOLECULAR WEIGHT GRAPHS COURBES DE POIDS MOLÉCULAIRE

ANIONIC AND CATIONIC BEADS BILLES ANIONIQUES ET CATIONIQUES	56
ANIONIC POWDERS POUDRES ANIONIQUES	57
CATIONIC POWDERS POUDRES CATIONIQUES	58
PAPER GRADE ANIONIC POWDERS POUDRES ANIONIQUES POUR PAPIER	59
PAPER GRADE CATIONIC POWDERS POUDRES CATIONIQUES POUR PAPIER	60



CATIONIC POWDERS

POUDRES CATIONIQUES



Sylvain MADELON, L'Atelier St Etienne

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE D'ULTRA HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM		FO 4190 VHM	FO 4490 VHM	FO 4650 VHM
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Ultra-high <i>Ultra haut</i>	Ultra-high <i>Ultra haut</i>	Ultra-high <i>Ultra haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.70	0.71	0.67
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	680 340 160	920 500 210	940 450 200
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		240	120	120
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months) # <i>Stabilité (mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 VHM

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT
POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

1/2

FLOPAM		FO 4107 SSH	FO 4115 SSH	FO 4125 SSH	FO 4140 SSH	FO 4190 SSH	FO 4240 SSH	FO 4290 SSH	FO 4350 SSH	FO 4400 SSH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Ultra Low <i>Ultra Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	120 40 20	180 50 20	240 90 30	310 140 50	560 260 120	600 340 140	700 350 120	650 360 150	660 350 150
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	3	3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	5	5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		150	150	150	120	120	120	90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement										
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.
Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 SSH

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

2/2

FLOPAM FO 4000 SSH

FLOPAM		FO 4440 SSH	FO 4490 SSH	FO 4550 SSH	FO 4650 SSH	FO 4690 SSH	FO 4700 SSH	FO 4800 SSH
Charge density <i>Densité de charge</i>		High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très Forte</i>	Very High <i>Très Forte</i>	Very High <i>Très Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>	Very-high <i>Très haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.68
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	710 380 180	680 370 170	770 370 170	760 390 170	720 350 160	620 300 140	660 340 150
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		90	90	90	90	90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement								
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

1/3

FLOPAM		FO 4115 SH	FO 4125 SH	FO 4140 SH	FO 4190 SH	FO 4240 SH	FO 4290 SH	FO 4290 SHU	FO 4350 SH	FO 4350 SHU
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.85	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	120	150	230	280	415	510	340	625	350
	@ 2.5 g/l	50	50	100	130	180	230	140	340	140
	@ 1.0 g/l	20	20	40	45	70	100	70	140	50
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	4	4	4	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		120	120	90	90	90	90	90	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement										
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 SH & SHU

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

2/3

FLOPAM		FO 4400 SH	FO 4440 SH	FO 4490 SH	FO 4490 SHU	FO 4550 SH	FO 4550 SHU	FO 4650 SH	FO 4650 SHU	FO 4700 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.85	0.85	0.85	0.75	0.85	0.70	0.85	0.70	0.68
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	520 260 110	550 270 100	510 250 90	370 150 60	550 260 100	350 150 100	580 280 100	250 120 50	550 230 100
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement										
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 SH & SHU

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

3/3

FLOPAM FO 4000 SH & SHU

FLOPAM		FO 4800 SH	FO 4990 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very-high <i>Très forte</i>	Very-high <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.68	0.68
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	670 330 160	560 310 130
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF STANDARD MOLECULAR WEIGHT HYDROLYSIS RESISTANT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD RÉSISTANTS À L'HYDROLYSE

FLOPAM		CB 120	CB 190
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	175 80 30	590 300 120
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		2	2
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF STANDARD MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD

1/2

FLOPAM		FO 4115	FO 4140	FO 4190	FO 4240	FO 4290	FO 4350	FO 4440	FO 4490	FO 4650
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	60	110	230	330	285	450	400	450	500
	@ 2.5 g/l	20	50	100	150	150	200	200	210	220
	@ 1.0 g/l	5	20	50	70	70	100	80	90	100
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		120	60	60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement										
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF STANDARD MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD

2/2

FLOPAM FO 4000

FLOPAM		FO 4700	FO 4800
Charge density <i>Densité de charge</i>		High <i>Forte</i>	Very-high <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.62	0.62
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	600 270 130	650 320 130
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF STANDARD MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD

FLOPAM		FO 8650	FO 8850	FO 8990	FO 8990 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 5 maxi	2 maxi 5 maxi	2 maxi 5 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.85	0.85	0.65	0.65
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	730 340 105	660 320 110	600 300 110	700 350 110
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		4	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		15	15	20	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24
Packaging / Conditionnement					
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 8000

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF MEDIUM MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE MOYEN POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM		FO 4650 MPM	FO 4800 MPM
Charge density <i>Densité de charge</i>		High <i>Forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.85	0.63
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	350 160 70	480 300 120
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		45	45
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 MPM

CATIONIC STRUCTURED POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES STRUCTURÉS SOUS FORME DE POUDRE

FLOPAM		FO 4358 SH	FO 4498 SH	FO 4498 SH	FO 4698 SH	FO 4698 SH	FO 4698 U
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	Standard <i>Standard</i>	High <i>Haut</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.69	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	550 350 120	650 360 140	350 200 100	550 280 130	250 150 80	250 150 50
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		4	4	4	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement							
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4008

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH AND HIGH MOLECULAR WEIGHT FOR RETENTION IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT ET TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE POUR LA RÉTENTION DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLORET		FO 4190 PG0	FO 4240 PG0	FO 4140 PG1	FO 4190 PG1	FO 4240 PG1	FO 4290 PG1
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	450 230 100	500 310 130	300 130 50	500 200 90	600 310 130	700 350 150
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	5	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5	5	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		120	120	90	90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement							
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLORET FO 4000 PG0 & PG1

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF STANDARD, MEDIUM MOLECULAR WEIGHT FOR RETENTION IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD ET MOYEN POUR LA RÉTENTION DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLORET		FO 4190 PG2	FO 4240 PG2	FO 4290 PG2	FO 4350 PG2	FO 4440 PG2	FO 4190 PG3	FO 4350 PG3	FO 4248 PG
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.85	0.69
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	400	600	600	600	650	300	350	500
	@ 2.5 g/l	200	300	280	250	350	150	180	300
	@ 1.0 g/l	80	140	110	130	150	60	80	110
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5	5	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLORET FO 4000 PG2 & PG3

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF MEDIUM MOLECULAR WEIGHT HIGH CONDUCTIVITY RESISTANT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE MOYEN POIDS MOLÉCULAIRE RÉSISTANTS AUX HAUTES CONDUCTIVITÉS

FLOPAM		FO 4191 AR
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Medium <i>Moyen</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.70
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	650 300 100
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		120
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 AR

CATIONIC STRUCTURED POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES STRUCTURÉS SOUS FORME DE POUDRE

FLOPAM		FO 3401	FO 3551	FO 3801
Charge density <i>Densité de charge</i>		High <i>Forté</i>	High <i>Forté</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Ultra-high <i>Ultra haut</i>	Ultra-high <i>Ultra haut</i>	Ultra-high <i>Ultra haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.66	0.66	0.68
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	1000 470 200	730 420 160	620 320 180
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 3001

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE BILLE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

FLOBEADS		KB 206 SH	KB 406 SH	KB 606 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100	100	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	900	1200	900
	@ 2.5 g/l	440	500	430
	@ 1.0 g/l	160	170	150
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		45	45	45
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOBEADS KB 6 SH

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM OF STANDARD MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE BILLE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD

FLOBEADS		KB 156	KB 206	KB 406	KB 606
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100	100	100	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	780	725	900	800
	@ 2.5 g/l	385	345	420	375
	@ 1.0 g/l	145	135	150	145
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		45	45	45	45
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24
Packaging / Conditionnement					
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT FOR RETENTION IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE BILLE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE POUR LA RÉTENTION DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLORET		KB 156 PG1
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8-0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	740 370 130
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		45
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLORET KB 6 PG1

POLYDADMAC IN BEAD FORM
POLYDADMAC SOUS FORME DE BILLE

FLOBEADS		DB 45	DB 45 SH	DB 45 VHM
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	High <i>Haut</i>	Ultra High <i>Ultra haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100	100	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.7-0.8	0.7-0.8	0.7-0.8
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 10%	60	110	600
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	10	10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		50	50	30
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		15	15	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		2	2	2
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.
Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOBEADS DB 45

POLYDADMAC IN POWDER FORM

POLYDADMAC SOUS FORME DE POUDRE

FLOQUAT		TS 45	TS 45 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	0 50	0 50
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.3-0.5	0.3-0.5
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 500 g/l @ 100 g/l	- 50	- 250
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20	20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		30	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		30	30
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM FOR DRY STRENGTH IN PAPER APPLICATIONS
POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE BILLE POUR LA RÉSISTANCE À SEC DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLOSTRENGTH		RSB 4050	RSB 4100	RSB 4400
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very Low <i>Très Bas</i>	Very Low <i>Très Bas</i>	Very Low <i>Très Bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100	100	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8	0.8	0.8
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 10 g/l @ 5 g/l	115 60	160 85	170 90
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20	20	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.
Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOSTRENGTH RSB 4000

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM FOR DRY STRENGTH IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE POUR LA RÉSISTANCE À SEC DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLOSTRENGTH		RSP 4050	RSP 4100	RSP 4400
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very Low <i>Très Bas</i>	Very Low <i>Très Bas</i>	Very Low <i>Très Bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.85	0.85	0.85
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 20.0 g/l @ 10.0 g/l	600 200	800 250	1500 300
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	10	10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20	20	20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24

Packaging / Conditionnement

Bags <i>Sacs</i>	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOSTRENGTH RSP 4000

CATIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT FOR DRINKING WATER PRODUCTION

POLYACRYLAMIDES CATIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

FLOPAM		FO 4115 SEP	FO 4115 PWG	FO 4140 SEP	FO 4140 PWG	FO 4190 SEP	FO 4190 PWG	FO 4240 SEP	FO 4240 PWG
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Very Low <i>Très Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	120	120	230	230	280	280	415	415
	@ 2.5 g/l	50	50	100	100	130	130	180	180
	@ 1.0 g/l	20	20	40	40	45	45	70	70
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	4	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		120	120	90	90	90	90	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FO 4000 PWG & SEP

POLYDADMAC IN POWDER FORM FOR DRINKING WATER PRODUCTION

POLYDADMAC SOUS FORME DE POUDRE POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

FLOQUAT		TS 45 PWG	TS 45 SH PWG
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	0 50	0 50
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.3-0.5	0.3-0.5
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 100 g/l	50	250
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20	20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		30	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		30	30
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.


When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.
Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

AMPHOTERIC POWDERS

POUDRES AMPHOTÈRES



Sylvain MADELON, L'Atelier St Etienne

AMPHOTERIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES AMPHOTÈRES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM		DP/AD2114	FAM 4241	DP/AD2165	DP/AD2123	FAM 4351	FAM 4802	FAM 8401	FAM 8755
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Haut</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Haut</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	650 300 150	450 200 100	650 300 150	650 300 150	650 300 100	650 300 100	600 300 150	650 300 150
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	4	5	5	4	4	4	4
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	90	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FAM

AMPHOTERIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM FOR DRY STRENGTH IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES AMPHOTÈRES SOUS FORME DE BILLE POUR LA RÉSISTANCE À SEC DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLOSTRENGTH RSB 4001

FLOSTRENGTH

RSB 4071 H

Charge density <i>Densité de charge</i>	Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>	Very Low <i>Très Bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh 100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>	0.8 - 0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5% 800
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>	8
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>	20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>	24

Packaging / Conditionnement

Bags <i>Sacs</i>	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.


Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

NON IONIC POWDERS

POUDRES NON IONIQUES



Sylvain MADELON, L'Atelier St Etienne

NON-IONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM

POLYACRYLAMIDES NON-IONIQUES SOUS FORME DE POUDRE

FLOPAM		FA 920 VHM	FA 920 VHR	FA 920 SH	FA 920 SHR	FA 920 SD	FA 920 SHD	FA 920	FA 920 HD
Charge density <i>Densité de charge</i>		Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Ultra High <i>Ultra haut</i>	Ultra High <i>Ultra haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.75	0.60	0.75	0.60	0.80	0.80	0.75	0.75
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	220 60 20	240 75 25	100 25 10	120 40 15	50 20 9	65 15 5	80 20 10	80 25 8
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5	5	5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		15	25	15	15	15	15	15	15
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		300	240	180	150	240	240	120	120
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM FA 920

NON-IONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM

POLYACRYLAMIDES NON-IONIQUES SOUS FORME DE BILLE

FLOBEADS		AB 005 V
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very low <i>Très bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8 - 0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 100 g/l	320
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOBEADS AB 005 V

POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM

POLYACRYLAMIDES SOUS FORME DE POUDRE

FLOPAM		AH 912 SH	AH 912 SD	AH 912 SHD	AH 912	AH 912 HD
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.85	0.85	0.80	0.85
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	450 180 100	80 35 15	100 45 10	400 160 60	200 100 30
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	5
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		150	150	150	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24

Packaging / Conditionnement

Bags <i>Sacs</i>	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.


These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AH 912

ANIONIC POWDERS

POUDRES ANIONIQUES



Sylvain MADELON, L'Atelier St Etienne

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE D'ULTRA HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM		AN 905 VHM	AN 910 VHM	AN 913 VHM	AN 923 VHM	AN 923 VHMU	AN 926 VHM	AN 934 VHM	AN 945 VHM	AN 956 VHM
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>	Ultra High <i>Ultra Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	1000 400 100	1200 550 170	1500 600 140	1700 650 200	1540 600 250	1800 700 260	2000 800 300	2000 1000 300	2000 1000 350
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	3	3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	5	5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		150	90	90	90	90	90	90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement										
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900 VHM & VHMU

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

1/2

FLOPAM		AN 905 SH	AN 905 SHU	AN 910 SH	AN 910 SHU	AN 913 SH	AN 913 SHU	AN 923 SH	AN 923 SHU	AN 926 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.80	0.75	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	500	400	950	960	1300	1100	1600	1320	1700
	@ 2.5 g/l	250	180	450	400	500	600	600	680	650
	@ 1.0 g/l	70	70	150	180	150	280	200	320	250
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	10	10	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		90	60	60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement										
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900 SH & SHU

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE

2/2

FLOPAM AN 900 SH & SHU

FLOPAM		AN 934 SH	AN 934 SHU	AN 945 SH	AN 945 SHU	AN 956 SH	AN 977 SH
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	1800	1480	1820	1500	1850	1800
	@ 2.5 g/l	700	880	700	900	750	680
	@ 1.0 g/l	300	320	280	400	300	280
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement							
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT AND VERY LOW VISCOSITY

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE ET TRÈS BASSE VISCOSITÉ

FLOPAM		AN 905 SD	AN 910 SD	AN 913 SD	AN 923 SD	AN 934 SD	AN 945 SD	AN 956 SD	AN 977 SD
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	250	300	450	570	750	780	820	1000
	@ 2.5 g/l	100	150	230	290	350	400	450	400
	@ 1.0 g/l	50	80	130	180	180	200	220	130
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900 SD

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT AND ULTRA LOW VISCOSITY

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE ET ULTRA BASSE VISCOSITÉ

FLOPAM		AN 905 SHD	AN 910 SHD	AN 913 SHD	AN 923 SHD	AN 934 SHD	AN 945 SHD	AN 956 SHD	AN 977 SHD
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>	Very High <i>Très Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	200	250	350	400	500	500	500	880
	@ 2.5 g/l	60	100	150	180	250	250	250	350
	@ 1.0 g/l	30	40	60	80	100	100	100	100
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900 SHD

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF STANDARD MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE POIDS MOLÉCULAIRE STANDARD

FLOPAM		AN 905	AN 910	AN 913	AN 923	AN 934	AN 945	AN 956
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>	Standard <i>Standard</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	400	700	1000	1300	1650	1740	1600
	@ 2.5 g/l	200	350	420	500	630	680	650
	@ 1.0 g/l	80	120	140	180	250	285	250
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement								
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT AND LOW VISCOSITY

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE ET BASSE VISCOSITÉ

FLOPAM		AN 905 HD	AN 910 HD	AN 913 HD	AN 923 HD	AN 934 HD	AN 945 HD	AN 956 HD
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Fort</i>	High <i>Fort</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	250	550	600	850	1000	1000	950
	@ 2.5 g/l	120	170	200	350	400	400	380
	@ 1.0 g/l	50	70	80	140	140	140	140
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement								
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900 HD

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF MEDIUM MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE MOYEN POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM		AN 905 MPM	AN 913 MPM	AN 923 MPM	AN 923 MPMU	AN 934 MPM	AN 934 MPMU
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>	Medium <i>Moyen</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	350	800	1250	1320	1400	1260
	@ 2.5 g/l	150	300	450	520	500	475
	@ 1.0 g/l	50	100	170	220	170	195
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	8	8	8	8	8
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		15	10	10	10	10	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60	60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement							
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF LOW MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM AN 900 BPM

FLOPAM		AN 934 BPM
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Low <i>Bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	1250 450 150
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		8
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		15
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY LOW MOLECULAR WEIGHT

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS BAS POIDS MOLÉCULAIRE

FLOPAM		AN 970 VLM
Charge density <i>Densité de charge</i>		High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very Low <i>Très bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	700 350 120
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		8
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		15
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		45
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN 900 VLM

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT FOR RETENTION IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE D'ULTRA HAUT POIDS MOLÉCULAIRE POUR LA RÉTENTION DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLORET		AN 923 PGO
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Ultra High <i>Ultra Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	1700 650 200
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		150
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLORET AN 900 PGO

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT FOR RETENTION IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE TRÈS HAUT POIDS MOLÉCULAIRE POUR LA RÉTENTION DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLORET		AN 905 PGI	AN 923 PGI	AN 934 PGI
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>	Very High <i>Très Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	500 250 70	1600 600 200	1800 700 300
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLORET AN 900 PGI

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM OF HIGH MOLECULAR WEIGHT FOR RETENTION IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE DE HAUT POIDS MOLÉCULAIRE POUR LA RÉTENTION DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLORET		AN 905 PG2	AN 934 PG2	AN 945 PG2
Charge density <i>Densité de charge</i>		Very Low <i>Très faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>	High <i>Haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	400 200 80	1650 630 250	1740 680 285
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60	60	60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24
Packaging / Conditionnement				
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLORET AN 900 PG2

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE BILLE

FLOBEADS		AB 305 VLM	AB 305 MPM	AB 705 BPM	AB 995 BPM	AB 995 V
Charge density <i>Densité de charge</i>		Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>	Very High <i>Très forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very low <i>Très bas</i>	Medium <i>Moyen</i>	Very low <i>Très bas</i>	Very low <i>Très bas</i>	Very low <i>Très bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100	100	100	100	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8 - 0.9	0.8 - 0.9	0.8 - 0.9	0.8 - 0.9	0.8 - 0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 100.0 g/l @ 5.0 g/l @ 2.5 g/l @ 1.0 g/l	850	800 350 50	300	350 170 80	90
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	10	10	8	10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20	20	20	15	20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		30	30	30	30	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	2	2
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement						
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOBEADS AB

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN BEAD FORM FOR DRY STRENGTH IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE BILLE POUR LA RÉSISTANCE À SEC DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLOSTRENGTH RSB

FLOSTRENGTH		RSB 105 VBR	RSB 305 VBR
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very low <i>Très bas</i>	Very low <i>Très bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% < 10 mesh	100	100
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8 - 0.9	0.8 - 0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 100.0 g/l @ 10.0 g/l	90 -	- 930
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10	10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20	10
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		30	30
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24
Packaging / Conditionnement			
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

ANIONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM FOR DRY STRENGTH IN PAPER APPLICATIONS

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES SOUS FORME DE POUDRE POUR LA RÉSISTANCE À SEC DANS LES APPLICATIONS PAPIER

FLOSTRENGTH		RSP 9100
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very low <i>Très bas</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh % < 100 mesh	2 maxi 6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.8 - 0.9
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 30.0 g/l @ 20.0 g/l @ 10.0 g/l	1400 655 200
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		10
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		20
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		60
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24
Packaging / Conditionnement		
Bags <i>Sacs</i>		25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOSTRENGTH RSP 9000

ANIONIC AND NON-IONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM FOR DRINKING WATER PRODUCTION

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES ET NON-IONIQUES SOUS FORME DE POUDRE POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

1/2

FLOPAM		FA 920 PWG	FA 920 SEP	AH 912 PWG	AH 912 SEP	AN 905 PWG	AN 905 SEP	AN 910 PWG	AN 910 SEP
Charge density <i>Densité de charge</i>		Non-ionic <i>Non ionique</i>	Non-ionic <i>Non ionique</i>	Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>	Very low <i>Très faible</i>	Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	100	100	350	350	450	450	800	800
	@ 2.5 g/l	25	25	150	150	200	200	400	400
	@ 1.0 g/l	10	10	60	60	80	80	130	130
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		5	5	5	5	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		10	10	10	10	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		180	180	150	150	90	90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.
Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.

These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN PWG & SEP

ANIONIC AND NON-IONIC POLYACRYLAMIDES IN POWDER FORM FOR DRINKING WATER PRODUCTION

POLYACRYLAMIDES ANIONIQUES ET NON-IONIQUES SOUS FORME DE POUDRE POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

2/2

FLOPAM		AN 913 PWG	AN 913 SEP	AN 923 PWG	AN 923 SEP	AN 934 PWG	AN 934 SEP	AN 956 PWG	AN 956 SEP
Charge density <i>Densité de charge</i>		Low <i>Faible</i>	Low <i>Faible</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	Medium <i>Moyenne</i>	High <i>Forte</i>	High <i>Forte</i>
Molecular weight <i>Poids moléculaire</i>		Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>	Very High <i>Très haut</i>
Mesh size <i>Granulométrie</i>	% > 10 mesh	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi	2 maxi
	% < 100 mesh	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi	6 maxi
Approximate bulk density <i>Densité apparente approximative</i>		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Approximate Brookfield viscosity (cps)* <i>Viscosité Brookfield approximative (cps)*</i>	@ 5.0 g/l	1200	1200	1395	1395	1715	1715	1600	1600
	@ 2.5 g/l	525	525	525	525	675	675	650	650
	@ 1.0 g/l	160	160	180	180	195	195	200	200
Recommended operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation conseillée (g/l)</i>		3	3	3	3	3	3	3	3
Maximum operating concentration (g/l) <i>Concentration d'utilisation maxi (g/l)</i>		5	5	5	5	5	5	5	5
Dissolution time in DI water @ 5 g/l @ 25°C (minutes) <i>Temps de dissolution dans l'eau distillée à 5 g/l à 25°C (minutes)</i>		90	90	90	90	90	90	90	90
Stability of DI water solution (days) <i>Stabilité de la solution dans l'eau déionisée (en jours)</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
Storage temperature (°C) <i>Température de stockage (°C)</i>		0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Shelf life (months)# <i>Stabilité (en mois)</i>		24	24	24	24	24	24	24	24
Packaging / Conditionnement									
Bags <i>Sacs</i>		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Big bags <i>Conteneurs souples</i>		750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg

* Average values given as an indication. When choosing preparation and dosing equipment, a viscosity 10 times lower can be used.

Valeurs moyennes données à titre indicatif. Pour la sélection des appareils de dissolution, se baser sur une viscosité 10 fois plus faible.

When the product is stored inside a building at a stable temperature between 5°C and 30°C.

Si le produit est stocké à l'intérieur d'un bâtiment à une température stable située entre 5°C et 30°C.


These data are given for information only. They do not constitute a specification and no liability is assumed, nor freedom from any existing patents.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en rien une spécification et ne garantissent ni l'utilisation, ni la dépendance de brevets existants.

FLOPAM AN PWG & SEP

MOLECULAR WEIGHT GRAPHS


COURBES DE POIDS MOLÉCULAIRES



Sylvain MADELON, L'Atelier St Etienne


MOLECULAR WEIGHT OF ANIONIC AND CATIONIC BEADS

POIDS MOLÉCULAIRES DES BILLES ANIONIQUES ET CATIONIQUES




MOLECULAR WEIGHT OF ANIONIC POWDERS

POIDS MOLÉCULAIRES DES POUDRES ANIONIQUES




MOLECULAR WEIGHT OF CATIONIC POWDERS

POIDS MOLÉCULAIRES DES POUDRES CATIONIQUES




MOLECULAR WEIGHT OF PAPER GRADE ANIONIC POWDERS

POIDS MOLÉCULAIRES DES POUDRES ANIONIQUES POUR APPLICATIONS PAPIER




MOLECULAR WEIGHT OF PAPER GRADE CATIONIC POWDERS & BEADS *POIDS MOLÉCULAIRES DES BILLES ET DES POUDRES CATIONIQUES POUR APPLICATIONS PAPIER*




MOLECULAR WEIGHT OF POTABLE GRADE ANIONIC POWDERS

POIDS MOLÉCULAIRES DES POUDRES ANIONIQUES POUR L'EAU POTABLE



MOLECULAR WEIGHT OF POTABLE GRADE CATIONIC POWDERS

POIDS MOLÉCULAIRES DES POUDRES CATIONIQUES POUR L'EAU POTABLE



SNF sas
ZAC de Milieux
42163 Andrézieux Cedex
FRANCE
Tel: *33 (0)477 36 86 00
Fax: *33 (0)477 36 86 96
info@snf.fr

SNF FLOERGER

L'information présentée dans cette brochure est donnée de bonne foi. En l'état de nos connaissances actuelles, elle reflète la vérité.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de faire un bon usage des produits mentionnés à l'intérieur de cette brochure.
The information in this brochure is provided in good faith. To our knowledge it reflects the truth.